



Бентонит SWDC (Аттапульгит)

Бентонит SWDC является исходным продуктом для приготовления солевых буровых растворов и соответствует требованиям стандарта ОСМА. Бентонит SWDC содержит минерал аттапульгит и обладает хорошими свойствами набухания как в пресной воде, так и в солевых растворах. Продукт чаще всего используется в количестве 20-60 кг/м³ воды.

Свойства

Бентонит SWDC поставляется в измельченном виде в виде сыпучего порошка бежевого цвета. Свойства бентонитовой суспензии в водном растворе, насыщенном NaCl, по стандарту ОСМА:

Производительность	мин. 12,5 м ³ /т
Кажущаяся вязкость	мин. 15,0 сП
Содержание H ₂ O	макс. 15,0%
Остаток на сите (200 меш)	макс. 8,0 %

Упаковка

Бентонит SWDC упаковывается в многослойные бумажные мешки по 25 кг. На одном поддоне находится 60 мешков (1500 кг), завернутых в термоусадочную пленку.